



Woodcoat

Omschrijving

zeer duurzame universele watergedragen buitenbeits, op basis van 100% hoog kwalitatieve acrylaatdispersie.

Bijzondere eigenschappen

dekkende duurzaam elastische houtbescherming (beits) voor buiten, welke de houtstructuur benadrukt. Bescherming tegen algen- en schimmelgroei.

Toepassing

universeel toepasbaar op zowel houten ondergronden, als draagkrachtige minerale ondergronden en verschillende gevel segmenten. Vrij liggende waterhoudende (ophopende) horizontale delen niet behandelen met Woodcoat. Niet toepassen op bloedende (tropische) houtsoorten

Basisgegevens, bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	acrylaatdispersie zonder synthetische polymeer-microdeeltjes.
Viscositeit	11 – 12 Poises / 35.000 – 45.000 cP
Glans	zijdeglans
Kleur	helder wit, kan licht aangetint worden met (max. 3%) Drost kleurpasta's. via Drost kleurmix is vrijwel elke kleur leverbaar. Donkere kleuren kunnen, in natte toestand (condens, regen), door vochtopname vlekkerig worden. Deze vlekken verdwijnen weer zodra de verffilm opdroogt.
Soortelijk gewicht	ca. 1.40 g/cm ³ (wit)
Vaste-stofgehalte	ca. 59 m-%, 30 vol-% (wit)
Droogtijd	stofdroog na ca. 1 uur overschilderbaar na ca. 3 uur wasbaar na ca. 4 weken doordroging



Woodcoat

Applicatiegegevens

Verwerking

voor gebruik goed roeren; kan onverdund worden aangebracht; indien 2 lagen aangebracht dienen te worden: de eerste laag max. 5% verdunnen met water, de tweede laag max. 5% verdunnen. Bij spuitapplicatie (airless of luchtsput) max. 5% verdunnen. De minimale verwerkingstemperatuur is 8°C.

Theoretisch rendement

ca. 9 - 12 m² per ltr. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Verwerkingscondities

verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C

relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Verdunning

Water

Reiniging gereedschap

Water



Woodcoat

Overige gegevens

Algemene opmerking

* = fungicide testen zijn extern uitgevoerd via de standaard CEN FA-9 methode SM-022; *Penicillium-funiculosum*, *Aspergillus Niger*, *Alternaria alternata*. Algen testen uitgevoerd via standaard FA-9 methode SM-023; *Scenedesmus vacuolatus*. Slow release migratie tevens uitgevoerd en beoordeeld na 72 uur uitwassen, en vervolgens besmetting beoordeeld na 1, 2 en 3 weken.

Stabiliteit/opslag

In onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan

Verpakking

1 - 2,5 – 5 - 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Milieu & emissie

ARBO categorie

A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Conservering EU 2018/1480

geen labelling (>01/05/2020 regulation)

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II

Subcat. d. Type WG Max. 130 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Groene stroom

70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl