

2106 SPACKVERF OMV

Versie 02.0

Omschrijving	: speciaal ontwikkeld voor zuigende ondergronden, zoals gipsplaten, zachtboard, spackplafonds en spackwanden (spuitpleister).
Bijzondere eigenschappen	: langzaam drogend door een langere natstand (dus bij voldoende laagdikte minder kans op "aanzetten"), uitstekende dekking en oplosmiddelvrij, droogt mat en goed dekkend op. Onverzeepbaar op alkalische ondergrond en waterverdunbaar.
Toepassing	: op zuigende ondergronden binnen.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: polyvinylacetaat copolymeer.
Pigment	: rutieltitaandioxide en geschikte vulstoffen.
Viscositeit	: ca. 1,3 Pa/sec
Glans	: mat
Kleur	: wit, kan op kleur gemaakt worden met DROST universele mengkleuren.
Soortelijk gewicht	: ca. 1.30 g/cm ³
Droogtijd	: stofdroog na ca. 1 uur (sterk afhankelijk van de kwaliteit van de spack). Overschilderbaar na 6- tot 8 uur

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en airless installatie: voor kwast en rollerverwerking tot max. 5% verdunnen, voor airless tot max. 10% verdunnen. Spuitedruk 165 bar Spuitnozzle 0,018 – 0,021 inch Spuithoek 40 - 60° Filter(s) indien airless verspuiten: altijd grof voorfilteren met aanzuigfilter en evt. uitlaatfilter (pulsatorfilter), dit in verband met aandroogvelletjes aan de binnenzijde van de verfemmer cq. deksel. De pistoolfilter ca. 60 mesh (openingen p/inch ²), uitgaande van een verfijfheid van 225 µm. niet verwerken beneden 7°C en/of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 85%. Voor gebruik goed roeren.
Ondergrond	: slecht hechtende oude verflagen verwijderen. Zeer sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Devacryl Voorstrijk of Devemur Fixeergrond (oplosmiddelhoudend). Nicotine en roetaanslag voorstrijken met Cresta Inn WV. De spuitpleister of spack behoort "gezond" te zijn (goed hechten aan beton).
Theoretisch rendement	: ca. 3 - 7 m ² per ltr. sterk afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 7 - 30°C

2106 SPACKVERF OMV**Versie 02.0**

relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Verdunning : water**Reiniging gereedschap** : water

Overige gegevens**Dekking** : zeer goed**Vulling** : goed**Vloeïing** : goed**Stabiliteit/opslag** : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar
Koel, droog en vorstvrij opslaan.**Verpakking** : kunststof emmers van 5 en 10 liter.

Opmerking : de afwasbaarheid van een muurverf wordt sterk beïnvloed door de zuiging van de ondergrond.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.**Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II** : subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds.
Type WG. Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)**Emmer verpakkingen** : alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.**Groene stroom** : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

2106 SPACKVERF OMV

Versie 02.0

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl