

2204 DEVECRYL ELAST

Versie 01.1

Omschrijving	: 100% zuivere acrylaat muurverf. Hoge elasticiteit en goede vulling, voor overbruggen van krimp- en haarscheuren.
Bijzondere eigenschappen	: zeer hoge elasticiteit, ook bij hoge en lage temperaturen. Goed vullend vermogen, bestand tegen UV licht. Goede dekking, kleurecht en ademend, oplosmiddelvrij en bijna reukloos.
Toepassing	: op ondergronden die krimp- en haarscheuren vertonen en ademend moeten worden afgewerkt. Hoofdzakelijk voor buitentoepassing.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
----------------------	-------------------------------------

Bindmiddel	: zuivere acrylaatdispersie
Pigment	: rutieltitaan en geschikte vulstoffen
Viscositeit	: thixotrope, lobbige verf
Glans	: lage zijdeglans
Kleur	: wit
Soortelijk gewicht	: ca. 1.21 g/cm ³
Vaste-stofgehalte	: ca. 52 gewicht%
Droogtijd	: stofdroog na ca. 4 uur overschilderbaar na ca. 8 uur doorgedroogd na 7 dagen

Applicatiegegevens

Verwerking	: onverdund aanbrengen met kwast of vachtroller. Vóór gebruik goed roeren.
Geadviseerde laagdikte	: droog 80 - 110 micrometer = nat 150 - 200 micrometer
Theoretisch rendement	: ca. 4 m ² per ltr.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	: water
Reiniging gereedschap	: water

Overige gegevens

Dekking	: goed
Vulling	: uitstekend

2204 DEVECRYL ELAST

Versie 01.1

Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: ronde kunststof emmers van 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II	: subcat. c. buitenmuren met minerale ondergrond. Type WG. Max. 40 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)
Emmer verpakkingen	: alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl