

2115 KRIJTINTO

Versie 01.1

Omschrijving : zeer matte, oplosmiddelvrije krijtverf voor muren en plafonds binnen.

Bijzondere eigenschappen : goede dekkraft, prettige verwerking, dampdoorlatend, niet vergelend.

Toepassing : algemeen voor alle voorkomende ondergronden, zoals baksteen, pleisterwerk, beton ondergrond, board en houten panelen.

Basisgegevens : **bepaald bij 20° C en 65% RV**

Bindmiddel : polyvinylacetaat copolymeer

Pigment : rutieltitaandioxide en krijt

Viscositeit : ca. 14 P. en 40.000 cP-Brookfield

Glans : mat

Kleur : wit, en kleuren volgens het Drost kleurmengsysteem.

Soortelijk gewicht : ca. 1.53 g/cm³

Vaste-stofgehalte : ca. 51 gewicht%

Droogtijd : stofdroog na ca. 30 minuten
overschilderbaar na ca. 4 uur
wasbaar na ca. 4 weken

Applicatiegegevens

Verwerking : met blokkwast (licht gestreept resultaat), roller (glad resultaat met lichte rolstructuur) en airless apparatuur.
Bij blokkwast- en rollerverwerking de eerste laag eventueel enige percenten verdunnen, bij airless apparatuur max. 5%.
Zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Devecryl Voorstrijk.
Poederende en krijtende ondergronden eerst voorbehandelen met Devemur Fixeergrond. Veegvaste ondergronden bij voorkeur afwassen. Voor de verwerking goed oproeren.

Geadviseerde laagdikte : droog: 60 - 70 micrometer = nat 120 - 140 micrometer

Theoretisch rendement : ca. 8 m² per ltr.

Verwerkingscondities : verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C
relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%

Verdunning : water

Reiniging gereedschap : water

2115 KRIJTINTO**Versie 01.1**

Overige gegevens

Dekking	: meestal in twee lagen een goed dekkend resultaat.
Vulling	: goed
Vloeïing	: streperig effect met blokwitter applicatie.
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 2 jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan.
Verpakking	: 1 – 2,5 en 5 ltr

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie	: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.
Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A Bijl. II	: subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds (glans $\leq 25\%$ - 60°). Type WG. Max 30 gram VOS/ltr Fase II (vanaf 1-1-2010)
Groene stroom	: 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl