

2130 MULTITEX

Omschrijving	: Schrobvaste universele oplosmiddelvrije matte latex voor binnen- en beschermd buitenwerk.
Bijzondere eigenschappen	: Zeer soepele verwerking, sterke matte uitstraling, hoge dekking en witheid, zeer lange open (werk)tijd, hoogste schrobklasse, weinig tot geen baanvorming op verzadigde ondergronden en mooie vloeiing op strak glad stucwerk.
Toepassing	: Ideaal voor grotere oppervlaktes i.v.m. lange open verwerktijd en lichtovergoten ruimtes met veel lichtinval (strijklicht). Algemeen voor bescherming en verfraaiing van alle voorkomende steenachtige ondergronden, (binnen/buiten) zoals baksteen metselwerk, glad stucwerk, schuurwerk, glasvlies, pleisterwerk, gips en -board, houtwolcementplaten, etc.

Basisgegevens	: bepaald bij 20°C en 65% RV
Bindmiddel	: oplosmiddelvrije polymeerdispersie
Viscositeit	: ca. 11 P / 19.000-23.000 cP low shear
Pigment	: titaandioxide
Fijnheid	: < 100 µ (EN 13300 - S1)
Glans	: potmat (EN 13300 - G4)
Kleur	: wit, pastel aan te kleuren met Drost kleurpasta's. Overige kleuren te maken vanuit Multitex met het Drost kleurenmengsysteem.
Soortelijk gewicht	: ca. - 1.42 g/cm ³ (wit)
Schrobvastheidsklasse	: na 28 dagen doordrogings ; klasse 1
Droogtijd (1 l : 7 m ²)	: ca. 4- tot 6 uren (23°C / 50% rlv.) oppervlakedroog en overschilderbaar. Volledig doorhard/schrobvast na ca. 4 weken

Applicatiegegevens

Verwerking	: met kwast, roller en spuit apparatuur Bij voorkeur op structuur ondergrond lamsvachtroller (breedte 18-25 cm) met een zeer gering spatvermogen en hoge verfofname (22 mm polig): Karakul lamsvachtroller zet volle laagdikte en egaal resultaat, zonder vlekkelig resultaat. Zo min mogelijk kracht zetten op roller tijdens de applicatie. Dit geldt vooral bij extra narollen, zgn. "nat in nat" verwerking. Bij gladde ondergrond (stucwerk) een microvezel muurverfrol gebruiken. Bij kwast- en rollerverwerking de eerste laag eventueel enige percenten (5-10%) verdunnen. Zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Devecryl Voorstrijk TR/dekkend, Devecryl Nano Diepgrond, Devecryl Muurprimer of sterk verdunde
-------------------	---

2130 MULTITEX

Multitex. Poederende en krijtende ondergronden eerst voorbehandelen met (spanningsvrije) Devemur Fixeergrond of geheel afwassen. Veegvaste ondergronden bij voorkeur afwassen. Vóór de verwerking goed roeren. Gelijke kleurstellingen kunnen afhankelijk van de verschillende applicatiemethodieken of ondergronden, onderlinge kleurschakeringen laten zien. Eventueel bijwerken met de gelijke applicatie methode als voorheen.

Spuitinstelling(en)	: 0,021" tot 0,026"/ 150-180 bar/ 40-50° spuithoek
Theoretisch rendement	: ca. 7 m ² per ltr. op gladde verzadigde ondergrond
Praktisch rendement	: ca. 6- tot 8 m ² per ltr. afhankelijk van de kleurcontrast overbrugging, verzadiging en ruwheid van de ondergrond.
Verwerkingscondities	: verwerkingstemperatuur: 5 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85% (vertraagde droging en -overschilderbaarheid)
Verdunning	: Indien nodig ca. 5 – 10% met zuiver schoonwater
Reiniging gereedschap	: water

Dekking (7 m² p/l.)	: klasse-1 CR ≥ 99,5 (EN-13300 - H10)
Vulling	: goed
Vloeiing	: goed
Stabiliteit/opslag	: in onaangebroken verpakking min. 24 maanden houdbaar Koel (<30°C.), droog en vorstvrij opslaan. Voor gebruik goed roeren; na gebruik goed sluiten.
Verpakking	: 10 ltr.

Veiligheidsvoorschriften & duurzaamheidsaspecten :

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

ARBO categorie : A-bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II : subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds
Type WG. max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010)

BREEAM : De Multitex bevat max. 30 g/l. VOS (EU grenswaarde, cat. A/a). Dit komt overeen met de in de HEA9 gestelde eis.

2130 MULTITEX

HEA9 sub. 1.7 VOS : het bevorderen van een gezonde- en goede kwaliteit van de binnen lucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.

Verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij het VOS-gehalte is bepaald volgens de in de wet voor die productcategorie geldende omschreven standaards.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl