



Ecodek

Omschrijving

matte, goed dekkende wasbare latex muurverf voor binnen.

Bijzondere eigenschappen

goede dekking, waterdampdoorlatend.

Toepassing

op nieuwe of reeds geschilderde ondergronden binnen zoals: baksteen, pleisterwerk, niet te verse beton of cement, plaatmateriaal etc.

Basisgegevens

bepaald bij 20°C en 65% RV

Bindmiddel	Polyvinylacetaat copolymeer
Viscositeit	1.1 Pa.sec
Glans (L 60°)	Mat
Kleur	Wit
Soortelijk gewicht	ca. 1,55 g/cm ³
Droogtijd	stofdroog na ca. 30 minuten overschilderbaar na ca. 5-6 uur niet verwerken beneden 7°C

Applicatiegegevens

Verwerking	met kwast, roller en airless apparatuur bij airless apparatuur max. 5% verdunnen met water. Zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Devecryl Voorstrijk TR/dekkend. Poederende en krijtende ondergronden eerst voorbehandelen met Devemur Fixeergrond. Veegvaste ondergronden bij voorkeur afwassen. Vóór de verwerking goed roeren.
Theoretisch rendement	ca. 7- 9 m ² per L.
Verwerkingscondities	verwerkingstemperatuur: 8 - 30°C relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%
Verdunning	water
Reiniging gereedschap	water

Overige gegevens

Dekking	goed
----------------	------



Ecodek

Vulling	goed
Vloeiing	goed
Stabiliteit/opslag	in onaangebroken verpakking min. ½ jaar houdbaar Koel, droog en vorstvrij opslaan. Voor gebruik goed roeren; na gebruik goed sluiten.
Verpakking	2,5 – 5 en 10 L.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Conservering EU 2018/1480: geen labeling (>01/05/2020 regulation)

ARBO categorie A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn 2004/42/EG A bijl. II subcat. a. matte coatings voor wanden en plafonds
Type WG. Max. 30 gram VOS/L. Fase II (vanaf 1-1-2010)

Emmer verpakkingen alle emmers waar Drost Coatings gebruik van maakt zijn van 100% gerecycled materiaal gefabriceerd.

Groene stroom 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces komt van eigen zonnepanelen.



Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost Coatings wijst elke aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website: www.drostcoatings.nl



Ecodek

